


GFMJ系列
固定型阀控式密封胶体蓄电池
规格： GFMJ-400
产品特征

1. 德国进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质呈凝胶状态，不流动，无分层
2. 进口胶体电池专用隔板，孔率大、电阻低
3. 涂膏式厚极板设计，耐腐蚀性好、使用寿命长
4. 先进的胶体技术，电池充电接受能力好，欠充电性能优异

应用领域

1. 电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
2. 电力、核电站备用电源
3. 太阳能、风能发电储能，风光互补储能
4. 数据传输和电视信号传输
5. EPS/UPS
6. 船舶、海事、石化系统等备用电源



标称电压	2V
额定容量	400Ah (C ₁₀)
重量	30.0kg
内阻	约 0.45mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
短路电流	4350A
自放电	<2%/月 (25℃)
适用温度范围	-20℃~55℃

执行标准





- IEC60896-21/22:2004
- DIN43539-T5
- IEC61427-2005
- YD/T1360-2005
- GB/T22473-2008
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)

恒流放电参数 (25℃, A)																		
终止电压 (V/单体)	5min	10 min	15 min	20 min	30 min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	680	620	576	520	404	250	150	110	76	68.00	53.20	45.00	22.60	19.02	9.72	5.00	4.36	2.32
1.70	640	590	520	454	380	246	147.4	108.8	74.2	64.40	51.60	42.60	22.20	18.68	9.72	5.00	4.36	2.32
1.75	600	558	496	438	368	242	144.6	107.2	72.8	63.40	50.60	41.80	22.00	18.58	9.72	5.00	4.36	2.32
1.80	560	530	458	404	340	224	138.8	102.4	70	61.00	48.60	40.00	21.60	18.43	9.72	5.00	4.36	2.32
1.85	480	458	418	378	318	216	130.6	96.0	65.8	57.20	45.60	37.80	20.40	17.60	9.72	5.00	4.36	2.32

GFMJ系列
固定型阀控式密封胶体蓄电池
不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)
恒功率放电参数 (25°C, W)

终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	1188	1102	1036	942	738	464	280	208	144	100.20	80.00	66.00	33.80	30.60	19.44	10.00	8.80	4.68
1.70	1138	1068	950	836	702	460	278	208	142	97.20	77.00	63.80	33.40	29.80	19.44	10.00	8.80	4.68
1.75	1094	1030	924	820	692	458	276	206	140	93.80	74.40	61.40	33.00	29.20	19.44	10.00	8.80	4.68
1.80	1046	996	868	766	650	428	270	198	136	90.40	71.60	60.00	32.20	28.90	19.44	10.00	8.80	4.68
1.85	916	878	804	732	618	422	256.0	188.0	130.0	85.80	68.20	56.60	30.60	28.30	19.44	10.00	8.80	4.68

性能曲线:

不同放电深度下的循环曲线

不同放电深度下充电曲线

不同温度下的放电容量曲线

不同温度下浮充服务寿命曲线
充电制度:

应用类型	温度(°C)	设置电压 (V)	温度补偿系数	最大充电电流 (A)
循环使用	25	2.33	-3.5mV/cell/°C	80
浮充使用	25	2.22	-3.5mV/cell/°C	80